

ورقة بيانات المادة
2026/09/22 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2606 · الفئة 1.2

Č.4752

رقم المادة 1.2606

ويُدرج أيضاً باسم X37CrMoW5-1

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 11 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	11 في 8 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 89.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.2 % آثار وشوائب · 1.3 % W · 1.5 % Mo · 5.3 % Cr · 0.01 % إلى 100 % كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات		
11 تسمية · 3 موثقة كمطابقة		
الولايات المتحدة		
3	الاسم الخاص بهذه الدرجة	T20812
uns	A 2	
aisi-sae		
aisi-sae	الاسم الخاص بهذه الدرجة	H12
التشيك		
2		
csn	19571	
csn	19571 PH	
أوروبا		
1	الاسم الخاص بهذه الدرجة	X37CrMoW5-1
din-en		
المملكة المتحدة		
1		
bs	BH12	
فرنسا		
1		
afnor	Z35CWDV5	
دولي		
1		
iso	X35CrMoV5	
اليابان		
1		
jis	SKD62	
صربيا		
1		
srps	Č.4752	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Č.4752

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2606	2026/09/22