

ورقة بيانات المادة
2026/08/21 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7321 · الفئة 1.7

Č.7420

رقم المادة 1.7321

ويُدرج أيضاً باسم 20MoCr4

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و9 تسمية قياسية من 4 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.76	9 في 4 منطقة	8 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.6 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.7 % آثار وشوائب · 0.4 % Cr — 0.5 % Mo — 0.9 % Mn — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 97.6

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

4 قيمة في حالة	الخصائص الميكانيكية
HB	TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY
255	Treated to improve shearability
HB	SOFT ANNEALED
207	Soft annealed
HB	TREATED TO HARDNESS RANGE
156-207	Treated to hardness range
HB	TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE
140-187	Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range

1 قيمة	الخصائص الفيزيائية
الخاصية	القيمة الوحدة
الكثافة	7.76 g/cm³

8 نظام معالجة	المعالجة الحرارية
الخطوة	درجة الحرارة الوسط
تلدin	درجة الحرارة غير مذكورة —
تلدin تكوير	درجة الحرارة غير مذكورة —
source joins the operations with + / procedural order	
تلدin تكوير	درجة الحرارة غير مذكورة —
تلدin تكوير	درجة الحرارة غير مذكورة —
تلدin تكوير	درجة الحرارة غير مذكورة —
تلدin تليين	درجة الحرارة غير مذكورة —
تلدin تليين	درجة الحرارة غير مذكورة —
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة —
تلدin تليين	درجة الحرارة غير مذكورة —

التسميات في مختلف المواصفات

1	أوروبا	6	الولايات المتحدة
din-en	20MoCr4 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns	G41180 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	إسبانيا	uns	H41180 الاسم الخاص بهذه الدرجة
une	20MoCr5	aisi-sae	4118 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	صربيا	aisi-sae	4118H الاسم الخاص بهذه الدرجة
srps	Č.7420	aisi-sae	4118RH الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	EX4 الاسم الخاص بهذه الدرجة

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Č.7420

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7321	2026/08/21