

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/12

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0976 · الفئة 1.0

2642

رقم المادة 1.0976

ويُدرج أيضاً باسم QStE 360 TM


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و15 تسمية قياسية من 9 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	15 في 9 منطقة	10 مسجلة

التركيب الكيميائي

النسبة الكتلية بالمئة

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوعارثي، لا يُمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة – الناقص: Ni, Cr, Mo.

5 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

الحالة · الأبعاد		A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So	
≤ 3		19	–	
≥ 3		–	23	
الحالة · الأبعاد		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Plate/Sheet Hot-rolled		540	355	21–24

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

15 تسمية · 5 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة		إسبانيا	
Gr.50		AE390HC	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		A1008	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		A1011 Grade 50 Class 1	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		A1011 Grade 50 Class 2	
أوروبا		اليابان	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		SPFH540	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		S355MC	
المملكة المتحدة		إيطاليا	
46F35		FeE355TM	
46F40		FeE355TM	
فرنسا		السويد	
E355D		2642	
E390D		2642	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2642

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0976	2026/09/12