

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/26

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3343 · الفئة 1.3

2715

رقم المادة 1.3343

ويُدرج أيضاً باسم S 6-5-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و46 تسمية قياسية من 19 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.12 g/cm³	46 في 19 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 80.9 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.7 % آثار وشوائب · 4.2 % Cr · 5 % Mo · 6.3 % W

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.12	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات		
46 تسمية · 4 موثقة كمطابقة		
الولايات المتحدة		
6	uns	T11302 الاسم الخاص بهذه الدرجة
	aisi-sae	611 الاسم الخاص بهذه الدرجة
	aisi-sae	D3
	aisi-sae	M 2
	aisi-sae	T11302
	aisi-sae	M2
فرنسا		
6	afnor	HS6-5-2
	afnor	HS6-5-2HC
	afnor	X85WMoCrV6-5-4
	afnor	Z40CSD10
	afnor	Z85WDCV
	afnor	Z85WDCV06-05-04-02
إسبانيا		
4	une	6-5-2
	une	EM2
	une	F.5603
	une	HS6-5-2
إيطاليا		
4	uni	15NiCrMo13
	uni	HS6-5-2
	uni	HS6-5-2-2
	uni	X82WMoV6-5
أوروبا		
3	din-en	1.3343
	din-en	HS6-5-2C
	din-en	S 6-5-2 الاسم الخاص بهذه الدرجة
المملكة المتحدة		
3	bs	3343
	bs	4959BA2
	bs	BM2
اليابان		
3	jis	SKH51
	jis	SKH9
	jis	SUH3
دولي		
2	iso	HS6-5-2
	iso	HS6-5-2C
روسيا / رابطة الدول المستقلة		
2	gost	R6M5
	gost	P6M5
السويد		
2	ss	2715
	ss	2722
بلغاريا		
2	bds	HS6-5-2C
	bds	R6M5
النمسا		
2	onorm	BOHLERS600
	onorm	S600
الصين		
1	gb	W6Mo5Cr4V2
التشيك		
1	csn	19830
صربيا		
1	srps	Č.7680
بولندا		
1	pn	SW7M
هنغاريا		
1	msz	R6
رومانيا		
1	stas	Rp5
كوريا الجنوبية		
1	ks	SKH51 الاسم الخاص بهذه الدرجة

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2715

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3343	2026/08/26