

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/08

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3343 · الفئة 1.3

Rp5

رقم المادة 1.3343

ويُدرج أيضاً باسم S 6-5-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و46 تسمية قياسية من 19 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.12 g/cm³	46 في 19 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 80.9 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.7 % آثار وشوائب · 4.2 % Cr — 5 % Mo — 6.3 % W — 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

المقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

1 قيمة

الخصائص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.12	g/cm ³

46 تسمية · 4 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	دولي	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	HS6-5-2	iso
الاسم الخاص بهذه الدرجة	HS6-5-2C	iso
D3	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
M 2	R6M5	gost
T11302	P6M5	gost
M2		
فرنسا	السويد	2
HS6-5-2	2715	ss
HS6-5-2HC	2722	ss
X85WMoCrV6-5-4	بلغاريا	2
Z40CSD10	HS6-5-2C	bds
Z85WDCV	R6M5	bds
Z85WDCV06-05-04-02		
إسبانيا	النمسا	2
6-5-2	BOHLERS600	onorm
EM2	S600	onorm
F.5603	الصين	1
HS6-5-2	W6Mo5Cr4V2	gb
إيطاليا	التشيك	1
15NiCrMo13	19830	csn
HS6-5-2	صربيا	1
HS6-5-2-2	Č.7680	srps
X82WMoV6-5		
أوروبا	بولندا	1
1.3343	SW7M	pn
HS6-5-2C	هنغاريا	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	R6	msz
S 6-5-2	رومانيا	1
المملكة المتحدة	Rp5	stas
3343	كوريا الجنوبية	1
4959BA2	الاسم الخاص بهذه الدرجة	SKH51
BM2		ks
اليابان		
SKH51		
SKH9		
SUH3		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Rp5

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3343	2026/09/08