

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3348 · الفئة 1.3

2-9-2

رقم المادة 1.3348

ويُدرج أيضاً باسم HS2-9-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و13 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	13 في 8 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



81.4 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 4.0 % آثار وشوائب 2.0 % V 4.0 % Cr 8.7 % Mo % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 81.4

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الميكانيكية	
HB	الحالة · الأبعاد
269	Annealed
HB	SOFT ANNEALED
269	Soft annealed

الخواص الفيزيائية	
1 قيمة	الخاصية
7.85	الكثافة
g/cm ³	

التسميات في مختلف المواصفات	
أوروبا	فرنسا
1.3348	Z100DCWV09-04-02-02
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
إسبانيا	اليابان
2-9-2	SKH58
F.5607	إيطاليا
HS2-9-2	uni
الاسم الخاص بهذه الدرجة	السويد
الاسم الخاص بهذه الدرجة	2782
الولايات المتحدة	كوريا الجنوبية
T11307	الاسم الخاص بهذه الدرجة
M7	الاسم الخاص بهذه الدرجة
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SKH58

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2-9-2

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3348	2026/09/05