

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/23

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1209 • الفئة 1.1

C55K1

رقم المادة 1.1209

ويُدرج أيضاً باسم C55R

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و15 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	15 في 8 منطقة	9 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.01 % آثار وشوائب 1 ●

المقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به	ACM المتنبأ به	AE1 المتنبأ به	AE3 المتنبأ به
°C 547	°C 687	°C 723	°C 744

الخواص الميكانيكية		
8 قيمة في 3 حالة		
A %	RM N/mm²	NORMALIZED
11	680	≤ 16
12	640	16 – 100
12	620	100 – 250
HB		
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY		
255	Treated to improve shearability	
HB		
SOFT ANNEALED		
229	Soft annealed	

الخواص الفيزيائية		
1 قيمة		
الخاصية		القيمة الوحدة
الكثافة		7.85 g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات		
15 تسمية 40 موثقة كمطابقة		
الولايات المتحدة		
4	بولندا	2
uns	55	pn
uns	60	pn
aisi-sae	فرنسا	1
aisi-sae	XC55H1u	afnor
3	دولي	1
une	C55M2	iso
une	إيطاليا	1
une	C55	uni
2	أستراليا / نيوزيلندا	1
din-en	1055	as-nzs
din-en		
إسبانيا		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G10550	الاسم الخاص بهذه الدرجة
G10600	الاسم الخاص بهذه الدرجة	1055
1060		
أوروبا		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	C55R	الاسم الخاص بهذه الدرجة
Cm 55		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنّع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن C55K1

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1209	2026/08/23