

18 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²	REH N/mm ²	NORMALIZED
-	-	275	≤ 16
-	-	270	16 - 40
23	-	260	40 - 60
24	-	-	≤ 40
-	440-590	-	≤ 60
22	430-580	240	60 - 100
19	420-570	220	100 - 150
-	410-570	210	150 - 250
RM N/mm ²	REH N/mm ²	QUENCHED AND TEMPERED	
440-570	265	≤ 250	
420-550	250	250 - 500	

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

38 تسمية · 6 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	12	المملكة المتحدة	4
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K11820	1501-240	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K12020	1503-243B	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K12320	240	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K12822	243	bs
A204 (A)	aisi-sae	إسبانيا	3
A204Gr.A	aisi-sae		une
A204Gr.B	aisi-sae		une
ASTM A204Gr.A	aisi-sae	F.2601	une
A 182 Grade F1	astm	F.2601 - 16 Mo 3	une
A 234 Grade WP1	astm	دولي	3
A 335 Grade P1	astm		iso
A204	astm		iso
أوروبا		P26	iso
1.5415		TS26	iso
الاسم الخاص بهذه الدرجة		4	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		din-en	
الاسم الخاص بهذه الدرجة		din-en	
A204Gr.B		din-en	

التشيك	إيطاليا
1	3
csn	15Mo3
	16Mo3
1	16Mo3KW
stn	15 020
1	2
pn	afnor
	afnor
1	فرنسا
srps	15D3
	15M03
1	اليابان
	1
	jis
	STBA12
1	السويد
onorm	1
	ss
	2912
15020	
15 020	
16M	
Č.7100	
15Mo3KW	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن F.2601

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.5415	2026/08/23