

ورقة بيانات المادة
2026/09/03 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4878 • الفئة 1.4

F.3523-X 6CrNiTi 18 11

رقم المادة 1.4878

ويُدرج أيضاً باسم X12CrNiTi18-9

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و63 تسمية قياسية من 14 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.9 g/cm ³	63 في 14 منطقة	8 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 68.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.2 % آثار وشوائب • 18 % Cr — 10.5 % Ni — 2 % Mn

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

الخواص الميكانيكية		
A5 %	RM N/mm²	الحالة • الأبعاد
35	740	Sheet thin, GOST 5582-75
18-35	740	Sheet thin, GOST 4986-79
HB		
SOLUTION ANNEALED		
215		Solution annealed

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.9	g/cm³

التسميات في مختلف المواصفات			
روسيا / رابطة الدول المستقلة		اليابان	
06Ch18N10T	gost	SUS 321HFB	jis
06X18H10T	gost	SUS 321HTB	jis
08Ch18N10T	gost	SUS 321HTP	jis
08X18H10T	gost	SUS 321TKA	jis
10Ch18N10T	gost	SUS 321TP	jis
10X18H10T	gost	SUS F 321	jis
12Ch18N10T	gost	SUS Y 321	jis
12KH18N10E	gost	SUS321	jis
12KH18N10T	gost	SUS321H	jis
12X18H10T	gost		
12X18H10T	gost		
18X18H9T	gost	S32100	uns
X18H10E	gost	S32109 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns
ЭП47	gost	321	aisi-sae
		321H الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae
		321H	aisi-sae
		S31254	aisi-sae
		S32109	aisi-sae
المملكة المتحدة		فرنسا	
321 S 31	bs	T6CNT18.12(B)	afnor
321 S 51	bs	Z1CNDU20-18-06AZ	afnor
321S12	bs	Z6CNT18-10	afnor
321S20	bs	Z6CNT18.12	afnor
321S32	bs	Z6CNT18.12B	afnor
321S32 58B	bs		
58B	bs		
58C	bs		
EN58C	bs		

2	السويد	4	أوروبا
ss	2337	din-en	1.4878
ss	2378	din-en	X10CrNiTi189
2	التشيك	din-en	X12CrNiTi18-9 الاسم الخاص بهذه الدرجة
csn	17 246	din-en	X8CrNiTi18-10 الاسم الخاص بهذه الدرجة
csn	17248		
1	دولي	4	بولندا
iso	X7CrNiTi18-10	pn	0H18N10T
1	الصين	pn	1H18N10T
gb	1Cr18Ni9Ti	pn	1H18N12T
1	سلوفاكيا	pn	1H18N9T
stn	17 248	2	إسبانيا
		une	F.3523
		une	F.3523-X 6CrNiTi 18 11
		2	إيطاليا
		uni	X6CrNiTi18 11
		uni	X8CrNiTi18-11

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن F.3523-X 6CrNiTi 18 11

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4878	2026/09/03