

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/27

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JL1020

FG15

رقم المادة EN-JL1020

ويُدرج أيضاً باسم EN-GJL-150

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و37 تسمية قياسية من 22 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	37 في منطقة	2 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبّأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

37 تسمية 40 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	6	المملكة المتحدة	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F11401	150	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F11701	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

1	الصين	3	السويد
gb	HT150	ss	0115
1	إيطاليا	ss	0115-00
uni	G15	ss	O115
1	التشيك	2	أوروبا
csn	422415	din-en	EN-GJL-150 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	أمريكا اللاتينية	din-en	GG-15 الاسم الخاص بهذه الدرجة
copant	FG150	2	فرنسا
1	هنغاريا	afnor	FGL150
msz	OV15	afnor	Ft 15 D
1	رومانيا	2	اليابان
stas	FC150	jis	FC15
1	أستراليا / نيوزيلندا	jis	FC150
as-nzs	T150	2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
1	بلغاريا	gost	SCH15
bds	Vch15	gost	C415
1	بلجيكا	2	بولندا
nbn	FGG15	pn	Z115
1	هولندا	pn	ZI150
nen	GG15	2	النمسا
1	تايلاند	onorm	GG15
cns	FC150	onorm	GG150
		1	إسبانيا
		une	FG15
		1	دولي
		iso	150

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن FG15

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JL1020	2026/08/27