

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4303 · الفئة 1.4

X8CrNi18-12

رقم المادة 1.4303

ويُدرج أيضاً باسم X 5 CrNi 18 12

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و84 تسمية قياسية من 13 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.9 g/cm ³	84 في 13 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 66.8 % آثار وشوائب 1.2 % ■ Cr — 18 % ■ Ni — 12 % ■ Mn — 2 % ■ الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 66.8 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

22 قيمة في 6 حالة

الخواص الميكانيكية

HV	HRB	HB	A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	–	–	40	175	480	Plate/Sheet Hot-rolled
200	90	187	–	–	–	Hot-rolled
A5 %		RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد		
40		529		Pipe hot strain, GOST 9940-81		
35		549		Pipe cooling strain, GOST 9941-81		
HB		SOFT ANNEALED				
215		Soft annealed				
Z %	A5 %	RE N/mm ²		RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد
55	35	220		540		Pipe
Z %	A5 %	RE N/mm ²		RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد
55	40	196		540		Bar, GOST 5949-75
A5 %		RE N/mm ²		RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد
38		235		530		Sheet trick, GOST 7350-77

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
761	-	15.1	-	205	7.9	20
800	460	16.3	16.6	202	7.86	100
865	482	17.6	17	197	7.82	200
930	507	18.7	17.2	190	7.78	300
982	525	20.4	17.5	181	7.74	400
1038	545	22.2	17.9	173	7.69	500
1070	563	24.1	18.2	160	7.65	600
1120	579	25.9	18.6	150	7.6	700
1155	590	27.4	18.9	-	7.56	800
1210	603	29.1	19.3	-	7.51	900
1245	616	30.8	-	-	-	1000

RHO_EL	CP	LAMBDA	ALPHA	E	RHO	الحالة · الأبعاد
nΩ·m	J/(kg·K)	W/(m·K)	10^-6/K	GPa	g/cm³	
1275	625	32.3	-	-	-	1100
1315	637	34.1	-	-	-	1200

الخاصية		القيمة	الوحدة
الكثافة		7.9	g/cm³

الخواص التكنولوجية		الخاصية
قابلية اللحام		limited weldability.

84 تسمية • 6 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة		48	TP304L	astm
S30300	uns	S30800 الاسم الخاص بهذه الدرجة	روسيا / رابطة الدول المستقلة	11
S30400	uns			
S30403	uns			gost
S30453	uns			gost
S30500	uns			gost
	aisi-sae	303	06Ch18N11	gost
	aisi-sae	30305	06KH18N11	gost
	aisi-sae	30308	06X18H11	gost
	aisi-sae	304	06X18H11	gost
	aisi-sae	304L	0X18H11	gost
	aisi-sae	304LN	12KH18N12BL	gost
	aisi-sae	305	12KH18N12T	gost
	aisi-sae	305L	12X18H12	gost
	aisi-sae	308 الاسم الخاص بهذه الدرجة	ct.06X18H11	gost
	aisi-sae		X18H12T	gost
	aisi-sae		ЭИ684	gost
	aisi-sae		أوروبا	3
	aisi-sae			din-en
	aisi-sae			din-en
	aisi-sae			din-en
	astm		فرنسا	3
	astm			afnor
	astm			afnor
	astm			afnor
	astm		إسبانيا	3
	astm			une
	astm			une
	astm			une
	astm		الولايات المتحدة / الطيران والفضاء	3
	astm			ams
	astm			ams
	astm			ams
	astm		اليابان	3
	astm			jis
	astm			jis
	astm			jis
	astm		إيطاليا	3
	astm			uni
	astm			uni
	astm			uni
	astm		المملكة المتحدة	2
	astm			bs
	astm			bs
	astm			bs

1	السويد	2	بولندا
ss	23 33	pn	00H18N10
1	يوغوسلافيا السابقة	pn	0H18N9
jus	Č.45702	1	الصين
		gb	1Cr18Ni12

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنّع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن X8CrNi18-12

ابدأ طلب عرض سعر

[عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني](#) — [مباشرة من صفحة المادة](#).

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4303	2026/08/21