

ورقة بيانات المادة
2026/08/22 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0314 · الفئة 1.0

3CD6

رقم المادة 1.0314

ويُدرج أيضاً باسم C2C

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 21 تسمية قياسية من 14 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	21 في 14 منطقة	13 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



99.5 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.1 % آثار وشوائب 0.0 % Al 0.1 % Si 0.3 % Mn % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 99.5

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

الخواص الميكانيكية		
A5 %	RM N/mm ²	AS-DELIVERED STATE
28	255-370	4
الحالة · الأبعاد		
HB		(annealing)
111-131		

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
نقطة التحول Ac1	720	°C
نقطة التحول Ac3	880	°C
نقطة التحول Ar1	700	°C

الخواص التكنولوجية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

التسميات في مختلف المواصفات		
الولايات المتحدة		التشيك
4		2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G10050	csn 11300
الاسم الخاص بهذه الدرجة	1005	csn 11301
	G10050	أوروبا
	G10060	
المملكة المتحدة		
2		
bs	1CR	إسبانيا
bs	2CR	une AP04
روسيا / رابطة الدول المستقلة		
2		اليابان
gost	05kp	jis SWRM6
gost	05kn	
إيطاليا		
2		
uni	3CD5	بولندا
uni	3CD6	pn 05XA
		هنغاريا
		1
		msz ELFE

1	بلغاريا	1	رومانيا
bds	05KP	stas	A5
1	النمسا	1	أستراليا / نيوزيلندا
onorm	UC6	as-nzs	CA4

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنّع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 3CD6

[عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني](#) — [مباشرة من صفحة المادة](#).

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0314	2026/08/22