

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/22

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2080 · الفئة 1.2

X250Cr12KU

رقم المادة 1.2080

ويُدرج أيضاً باسم X210Cr12

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و32 تسمية قياسية من 18 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.6 g/cm ³	32 في 18 منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 85.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.4 % آثار وشوائب · 0.4 % Mn — 0.4 % C — 2.1 % Cr — 12 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

4 قيمة في 3 حالة

HRC	HB	الحالة · الأبعاد
-	248	Annealed
62	-	Quenched and tempered
HB		SOFT ANNEALED
248		Soft annealed
HB		الحالة · الأبعاد
255		(annealing) , GOST 5950-2000

5 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.6	g/cm³
نقطة التحول Ac1	810	°C
نقطة التحول Ac3	835	°C
نقطة التحول Ar3	770	°C
نقطة التحول Ar1	755	°C

3 نظام معالجة

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية	950–1000 °C	زيت
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—

التسميات في مختلف المواصفات

32 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	روسيا / رابطة الدول المستقلة	4
T30403	Ch12	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	H12	gost
ASTM D3	KH12	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	X12	gost
D3		
D3 ASTM D3		
دولي		3
	210Cr12	iso
	X210Cr12	iso
	X210CrW12	iso

1	اليابان	3	إيطاليا
jis	SKD1	uni	X205Cr12KU
1	الصين	uni	X210Cr13KU
gb	Cr12	uni	X250Cr12KU
1	السويد	2	أوروبا
ss	2312	din-en	1.2080
1	سلوفاكيا	din-en	X210Cr12 الاسم الخاص بهذه الدرجة
stn	19 436	2	فرنسا
1	صربيا	afnor	Z200C12
srps	Č.4150	afnor	Z210CW12-01
1	كرواتيا	2	إسبانيا
hrn	Č4150	une	F.5212
1	بولندا	une	X210Cr12
pn	NC11	2	التشيك
1	النمسا	csn	19 435
onorm	K100	csn	19436
1	كوريا الجنوبية	1	المملكة المتحدة
ks	STD1	bs	BD3

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن X250Cr12KU

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2080	2026/08/22