

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/07

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4313 · الفئة 1.4

X6CrNi304

رقم المادة 1.4313

ويُدرج أيضاً باسم X 4 CrNi 13 4

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و22 تسمية قياسية من 7 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.7 g/cm ³	22 في منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 80.2 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.01 % آثار وشوائب 1.3 % ● Cr — 13 % ● Ni — 4 % ● Mn — 1.5 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

6 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	Z %	A %	RE N/mm²	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
-	40	13	540	740	Casting
217-277	-	-	-	-	Quenched and tempered
HB					SOFT ANNEALED
320					Soft annealed

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.7	g/cm³

22 تسمية · 5 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	فرنسا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	Z4CND13.4M	afnor
الاسم الخاص بهذه الدرجة	Z6CN13-04	afnor
A182		2
CA6-NM		
J91540	(G)X6CrNi304	uni
S41500	X6CrNi304	uni
13Cr-4Ni		2
الاسم الخاص بهذه الدرجة		السويد
CA6NM	2384	ss
F6NM	2385	ss
أوروبا	المملكة المتحدة	1
1.4313	425C11	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة		اليابان
الاسم الخاص بهذه الدرجة		1
X5CrNi134	SCS5	jis

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن X6CrNi304

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4313	2026/09/07