

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/08

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.6545 · الفئة 1.6

G86300

رقم المادة 1.6545

ويُدرج أيضاً باسم 30NiCrMo2-2


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و9 تسمية قياسية من 3 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	9 في 3 منطقة	9 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

المتنبأ به	المتنبأ به	المتنبأ به	المتنبأ به
BS 539	ACM 549	AE1 722	AE3 784
°C	°C	°C	°C

9 تسمية 8 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	أوروبا	7	الولايات المتحدة
din-en	30NiCrMo2-2 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns	G86300 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	أمريكا اللاتينية	uns	G87350 الاسم الخاص بهذه الدرجة
copant	8630	uns	H86300 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	8630 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	8630H الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	8632 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	8735 الاسم الخاص بهذه الدرجة

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن G86300

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.6545	2026/09/08