

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/22

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.6359 · الفئة 1.6

K92710

رقم المادة 1.6359

ويُدرج أيضاً باسم X2NiCoMo18-8-5

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و7 تسمية قياسية من 4 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	7 في 4 منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 68.6 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.8 % آثار وشوائب ● 18 % Ni ● 7.8 % Co ● 4.9 % Mo

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Cr.

التسميات في مختلف المواصفات

7 تسمية 4 موثقة كمطابقة

1	أوروبا	3	الولايات المتحدة
din-en	X2NiCoMo18-8-5 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns	K92710 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	المملكة المتحدة	uns	K92890 الاسم الخاص بهذه الدرجة
bs	S162	uns	K92940 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		2	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
		ams	6512
		ams	6520

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن K92710

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.6359	2026/08/22