

ورقة بيانات المادة  
2026/09/08 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 2.4882 · الفئة 2.4

# R30014

رقم المادة 2.4882

ويُدرج أيضاً باسم G-NiMo 30

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و4 تسمية قياسية من 2 منطقة.

| الكثافة    | تسميات أخرى  | قيم الخواص |
|------------|--------------|------------|
| g/cm³ 7.85 | 4 في 2 منطقة | 12 مسجلة   |

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 65.9 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.6 % آثار وشوائب · 2.5 % Co — 1 % Si — 28 % Mo — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 65.9

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

| الخواص الفيزيائية |        |                   | 1 قيمة |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| الخاصية           | القيمة | الوحدة            |        |
| الكثافة           | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |        |

| التسميات في مختلف المواصفات |        |                         |           | 4 تسمية 4٠ موثقة كمطابقة |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| الولايات المتحدة            |        | أوروبا                  |           | 1                        |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | N10001 | الاسم الخاص بهذه الدرجة | G-NiMo 30 | din-en                   |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | N30012 |                         |           |                          |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | R30014 |                         |           |                          |

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن R30014

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 2.4882     | 2026/09/08    |