

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/07

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3348 · الفئة 1.3

T11307

رقم المادة 1.3348

ويُدرج أيضاً باسم HS2-9-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و13 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	13 في 8 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 81.4 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 81.4 %
● Mo — 8.7 % ● Cr — 4 % ● V — 2 % ● آثار وشوائب 40 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

HB	الحالة · الأبعاد
269	Annealed
HB	SOFT ANNEALED
269	Soft annealed

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات	13 تسمية · 5 موثقة كمطابقة
أوروبا	فرنسا
3	afnor
1.3348	Z100DCWV09-04-02-02
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
HS2-9-2	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
S 2-9-2	jis
إسبانيا	SKH58
3	1
une	إيطاليا
2-9-2	une
F.5607	uni
HS2-9-2	1
الولايات المتحدة	السويد
2	ss
2782	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
T11307	كوريا الجنوبية
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
M7	ks
SKH58	الاسم الخاص بهذه الدرجة

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن T11307

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3348	2026/09/07