

T31502


رقم المادة 1.2842

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و24 تسمية قياسية من 14 منطقة.

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كاف للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة – الناقص: Ni, Mo.

HB	SOFT ANNEALED
229	Soft annealed

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية	780–810 °C	زيت
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—

فرنسا	التشيك	24 تسمية 3٠ موثقة كمطابقة
afnor	19312	csn
afnor	19313	csn
afnor		2
روسيا / رابطة الدول المستقلة	سلوفاكيا	stn
gost	19 312	stn
gost	19 313	
gost		1
	أوروبا	din-en
2	الاسم الخاص بهذه الدرجة	90MnCrV8
الولايات المتحدة	اليابان	1
uns	zblizony do SKS93	jis
aisi-sae		
2	الصين	1
bs	9Mn2V	gb
bs		
2	كرواتيا	1
iso	Č3840	hrn
iso	بولندا	1
2	NMV	pn
إيطاليا	النمسا	1
uni	K720	onorm

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن T31502

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2842	2026/09/09