

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0490 · TŘÍDA 1.0

1.0490


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 12 normovaných označení z 6 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 12 v 6 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 14 evidováno
--	---	---


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni.

Mechanické vlastnosti

20 hodnot v 3 stavech

STAV · ROZMĚR		REH N/mm ²	A %
≤ 16		275	24
16 – 40		265	24
40 – 63		255	24
63 – 80		245	23
80 – 100		235	–
80 – 200		–	23
100 – 150		225	–
150 – 200		215	–
200 – 250		205	23
FLAT AND LONG PRODUCTS			RM N/mm ²
≤ 100			370–510
100 – 200			350–480
200 – 250			350–480
STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Hot-rolled	400–510	195–245	18–24

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

12 označení · 4 doloženo jako shodné

Evropa	5	Spojené státy	3
1.0486	din-en	K03000 Vlastní název jakosti	uns
A633A	din-en	A572Gr.42	aisi-sae
FeE275KGN	din-en	A633A	aisi-sae
S275N Vlastní název jakosti	din-en		
StE 285 Vlastní název jakosti	din-en		

Spojené království	1	Itálie	1
43DD	bs	FeE275KGN	uni
Japonsko	1	Jižní Korea	1
SM400B	jis	SM400B Vlastní název jakosti	ks

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 1.0490
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.0490	20. 8. 2026