

## MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.8761 · TŘÍDA 1.8

## 1.8761

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 1 normovaných označení z 1 regionů.

|                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| HUSTOTA<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DALŠÍ OZNAČENÍ<br><b>1</b> v 1 regionech | HODNOTY VLASTNOSTÍ<br><b>1</b> evidováno |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

## Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

## Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA          |
|-----------|---------|-------------------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

## Označení v jednotlivých normách

1 označení · 1 doloženo jako shodné

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Evropa                                    | 1      |
| L415QS <span>Vlastní název jakosti</span> | din-en |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na 1.8761**

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

**Odeslat poptávku****MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

**VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ**

Prohledat všechny jakosti

**ČÍSLO MATERIÁLU**

1.8761

**VYDÁNO**

21. 8. 2026