

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 2.4066 · TŘÍDA 2.4

2.4066

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 43 normovaných označení z 10 regionů.

HUSTOTA 8.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 43 v 10 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 10 evidováno
--	--	---

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	8.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

43 označení · 2 doloženo jako shodné

Spojené státy		14	Čína		4
N02100	uns		H02200		gb
N02200	uns		H02201		gb
N02201	uns		NS5200		gb
B160	astm		NS5201		gb
B161	astm		Evropa		2
B162	astm		Ni 99,2	Vlastní název jakosti	din-en
B163	astm		S-Ni 99,2	Vlastní název jakosti	din-en
B366	astm		Spojené království		2
B564	astm		NA 11		bs
B725	astm		NA 12		bs
B730	astm		Francie		2
B751	astm		Ni-01		afnor
B775	astm		Ni-02		afnor
B829	astm		Spojené státy / Letectví a kosmonautika		2
Mezinárodní		10	5533		ams
C-Ni99	iso		5553		ams
C-Ni99-HC	iso		Rusko / SNS		2
N5	iso		NP2		gost
NC2100	iso		NP4		gost
NC2100-HC	iso		Polsko		1
Ni99,0	iso		L210H21		pn
Ni99.0/LC	iso				
NW2200	iso				
NW2201	iso				
stop odlewany	iso				
Japonsko		4			
NLCB	jis				
NLCP	jis				
NNCB	jis				
NNCP	jis				

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 2.4066

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku