

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JL1020

EN-JL1020

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 37 normovaných označení z 22 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 37 v 22 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 2 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

2 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

Označení v jednotlivých normách

37 označení · 4 doloženo jako shodné

Spojené státy		6	Spojené království		3
F11401	Vlastní název jakosti	uns	150		bs
F11701	Vlastní název jakosti	uns	Gr.150		bs
A48-25B		aisi-sae	Grade 150		bs
C1.25B		aisi-sae			
No 25 B		aisi-sae	Švédsko		3
No.25		aisi-sae	0115		ss
			0115-00		ss
			0115		ss

Evropa	2
EN-GJL-150	din-en
GG-15	din-en
Francie	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
Japonsko	2
FC15	jis
FC150	jis
Rusko / SNS	2
SCH15	gost
C415	gost
Polsko	2
Z115	pn
Z1150	pn
Rakousko	2
GG15	onorm
GG150	onorm
Španělsko	1
FG15	une
Mezinárodní	1
150	iso

Čína	1
HT150	gb
Itálie	1
G15	uni
Česko	1
422415	csn
Latinská Amerika	1
FG150	copant
Maďarsko	1
OV15	msz
Rumunsko	1
FC150	stas
Austrálie / Nový Zéland	1
T150	as-nzs
Bulharsko	1
Vch15	bds
Belgie	1
FGG15	nbn
Nizozemsko	1
GG15	nen
Tchaj-wan	1
FC150	cns

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-JL1020
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	EN-JL1020	21. 8. 2026