

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JL1060

EN-JL1060

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 35 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm³	DALŠÍ OZNAČENÍ 35 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 2 evidováno
------------------------------	--	--

Chemické složení	Hmotnostní podíl v %
Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.	

Predikované teploty přeměny
Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti	2 hodnot v 1 stavech	
STAV · ROZMĚR	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

Fyzikální vlastnosti	2 hodnot				
STAV · ROZMĚR	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545
VLASTNOST		HODNOTA	JEDNOTKA		
Hustota		7.85	g/cm³		

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
nu	0.26	

Označení v jednotlivých normách

35 označení · 3 doloženo jako shodné

Spojené státy	3	Rakousko	2
F13501 Vlastní název jakosti	uns	GG35	onorm
Class50B	aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B	aisi-sae		
Spojené království	3	Španělsko	1
350	bs	FG35	une
350/22	bs	Mezinárodní	1
Grade 350	bs	350	iso
Francie	3	Čína	1
FGL350	afnor	HT350	gb
Ft 35 D	afnor	Česko	1
Ft35	afnor	422435	csn
Švédsko	3	Latinská Amerika	1
0135	ss	FG350	copant
0135-00	ss		
0135	ss	Maďarsko	1
Evropa	2	OV35	msz
EN-GJL-350 Vlastní název jakosti	din-en	Rumunsko	1
GG-35 Vlastní název jakosti	din-en	FC350	stas
Japonsko	2	Austrálie / Nový Zéland	1
FC35	jis	T350	as-nzs
FC350	jis	Bulharsko	1
Rusko / SNS	2	Vch35	bds
SCH35	gost	Belgie	1
C435	gost	FGG35	nbn
Itálie	2	Nizozemsko	1
FC35	uni	GG35	nen
G35	uni		
Polsko	2		
Z135	pn		
ZI350	pn		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-JL1060

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

EN-JL1060

VYDÁNO

21. 8. 2026