

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1060

EN-JS1060

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 32 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm³	DALŠÍ OZNAČENÍ 32 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
------------------------------	--	--

Chemické složení	Hmotnostní podíl v %
Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.	

Predikované teploty přeměny
Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti	4 hodnot v 1 stavech			
STAV · ROZMĚR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	–
GOST 7293-85	–	–	–	192–277

Fyzikální vlastnosti	1 hodnot	
VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

32 označení · 3 doloženo jako shodné

Evropa	3	Španělsko	1
EN-GJS-600-3	din-en	FGE60-2	une
GGG-60	din-en		
Grade 600/3	din-en	Mezinárodní	1
		600-3	iso
Spojené království	3	Čína	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs		
SNG 600	bs	Švédsko	1
		07 32-03	ss
Spojené státy	2	Česko	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae		
Francie	2	Latinská Amerika	1
FGS 600-3	afnor	FMNP65003	copant
FGS600-2	afnor		
Japonsko	2	Maďarsko	1
FCD60	jis	GoV60	msz
FCD600	jis		
Rusko / SNS	2	Austrálie / Nový Zéland	1
VCH60	gost	600-3	as-nzs
B460	gost		
Itálie	2	Bulharsko	1
GS600-2	uni	600-2	bds
GS600-3	uni	Belgie	1
		FNG60-2	nbn
Polsko	2	Nizozemsko	1
Zs60003	pn	GN60	nen
ZS6002	pn		
Rakousko	2	Finsko	1
GGG600	onorm	GRP600	sfs
SG60	onorm		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-JS1060

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

EN-JS1060

VYDÁNO

21. 8. 2026