

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1082

EN-JS1082

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 29 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 29 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

29 označení · 2 doloženo jako shodné

Spojené státy		3	Mezinárodní		1
65-45-12	aisi-sae		500-7		iso
70-50-05	aisi-sae		Japonsko		
80-55-06	aisi-sae		FCD500		
Evropa		2	Čína		
EN-GJS-500-7U	Vlastní název jakosti	din-en	QT500-7		
GGG-50	Vlastní název jakosti	din-en	Švédsko		
Spojené království		2	07 27-02		
500/7	bs		Česko		
SNG 500	bs		422305		
Rusko / SNS		2	Latinská Amerika		
VCH50	gost		FMNP55005		
B450	gost		Maďarsko		
Itálie		2	GoV50		
GS 500	uni		Austrálie / Nový Zéland		
GS500-7	uni		500-7		
Polsko		2	Bulharsko		
ZS5002	pn		500-2		
Zs5007	pn		Belgie		
Rakousko		2	FNG50-7		
GGG500	onorm		Nizozemsko		
SG50	onorm		GN50		
Francie		1	Finsko		
FGS 500-7	afnor		GRP500		
Španělsko		1			
FGE 50-7	une				

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-JS1082

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku