

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1083

EN-JS1083

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 29 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 29 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

29 označení · 2 doloženo jako shodné

Spojené státy		3	Spojené království		2
65-45-12	aisi-sae		500/7		bs
70-50-05	aisi-sae		SNG 500		bs
80-55-06	aisi-sae		Rusko / SNS		
Evropa		2	VCH50		gost
EN-GJS-500-7C	Vlastní název jakosti	din-en	B450		gost
GGG-50	Vlastní název jakosti	din-en	Itálie		
			GS 500		uni
			GS500-7		uni

Polsko	2
ZS5002	pn
Zs5007	pn
Rakousko	2
GGG500	onorm
SG50	onorm
Francie	1
FGS 500-7	afnor
Španělsko	1
FGE 50-7	une
Mezinárodní	1
500-7	iso
Japonsko	1
FCD500	jis
Čína	1
QT500-7	gb
Švédsko	1
07 27-02	ss

Česko	1
422305	csn
Latinská Amerika	1
FMNP55005	copant
Maďarsko	1
GoV50	msz
Austrálie / Nový Zéland	1
500-7	as-nzs
Bulharsko	1
500-2	bds
Belgie	1
FNG50-7	nbn
Nizozemsko	1
GN50	nen
Finsko	1
GRP500	sfs

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-JS1083
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU
EN-JS1083

VYDÁNO
21. 8. 2026