

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1092

EN-JS1092

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 31 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 31 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

31 označení · 2 doloženo jako shodné

Spojené království		3	Spojené státy		2
600/3	bs		80-55-06		aisi-sae
600/7	bs		80-60-03		aisi-sae
SNG 600	bs		Francie		
Evropa		2	FGS 600-3		
EN-GJS-600-3U	Vlastní název jakosti	din-en	FGS600-2		afnor
GGG-60	Vlastní název jakosti	din-en	Japonsko		
			FCD60		jis
			FCD600		jis

Rusko / SNS	2
VCH60	gost
B460	gost
Itálie	2
GS600-2	uni
GS600-3	uni
Polsko	2
Zs60003	pn
ZS6002	pn
Rakousko	2
GGG600	onorm
SG60	onorm
Španělsko	1
FGE60-2	une
Mezinárodní	1
600-3	iso
Čína	1
QT600-3	gb

Švédsko	1
07 32-03	ss
Česko	1
422306	csn
Latinská Amerika	1
FMNP65003	copant
Maďarsko	1
GoV60	msz
Austrálie / Nový Zéland	1
600-3	as-nzs
Bulharsko	1
600-2	bds
Belgie	1
FNG60-2	nbn
Nizozemsko	1
GN60	nen
Finsko	1
GRP600	sfs

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-JS1092

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

EN-JS1092

VYDÁNO

21. 8. 2026