

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.4406 · TŘÍDA 1.4

316S61

Číslo materiálu 1.4406

uváděno také jako X2CrNiMoN17-11-2

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 46 normovaných označení z 7 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.95 g/cm ³	46 v 7 regionech	10 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 65.7 % ● Cr — 17.5 % ● Ni — 11.3 % ● Mo — 2.3 % ● Stopy a nečistoty · 3.3 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Složení této jakosti leží mimo ověřený rozsah publikovaného modelu (okno nízkolegovaného složení), proto zde není predikována žádná teplota přeměny.

Mechanické vlastnosti

7 hodnot v 2 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	550	245	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	217	95	220
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						250

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.95	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

46 označení · 4 doloženo jako shodné

Spojené státy		28	Francie	5
S31653	Vlastní název jakosti	uns	316S61	afnor
308		aisi-sae	Z1NCDU25.20	afnor
316LN	Vlastní název jakosti	aisi-sae	Z2CND17.12Az	afnor
S31653		aisi-sae	Z3CND17-11Az	afnor
A1012		astm	Z3CND17-12Az	afnor
A1022		astm		
A1049		astm	Evropa	4
A182		astm	1.4406	din-en
A193		astm	X10CrNi18.08	din-en
A194		astm	X2CrNiMoN17-11-2	Vlastní název jakosti din-en
A213		astm	X2CrNiMoN17-12-2	Vlastní název jakosti din-en
A240		astm		
A249		astm	Spojené království	3
A269		astm	– 58C	bs
A276		astm	316S61	bs
A312		astm	316S63	bs
A320		astm		
A336		astm	Japonsko	3
A358		astm	SCS17	jis
A376		astm	SUS F 316LN	jis
A403		astm	SUS316LN	jis
A479		astm		
A688		astm	Španělsko	2
A813		astm	F.3542	une
A814		astm	F.8414	une
A943		astm		
A965		astm	Švédsko	1
A988		astm	2370	ss

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 316S61

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.4406

VYDÁNO

21. 8. 2026