

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.7226 · TŘÍDA 1.7

# 34CD4u

## Číslo materiálu 1.7226

uváděno také jako 34CrMoS4


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 11 normovaných označení z 9 regionů.

| HUSTOTA                       | DALŠÍ OZNAČENÍ          | HODNOTY VLASTNOSTÍ |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>7.74</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>11</b> v 9 regionech | <b>8</b> evidováno |


### Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

### Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni.

Mechanické vlastnosti

7 hodnot v 3 stavech

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS | A<br>% · Lo = 5,65 √So |
| ≤ 16                                   | 11                     |
| 16 – 40                                | 12                     |
| 40 – 100                               | 14                     |
| 100 – 160                              | 15                     |
| 160 – 250                              | 15                     |
| TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY        | HB                     |
| Treated to improve shearability        | 255                    |
| SOFT ANNEALED                          | HB                     |
| Soft annealed                          | 223                    |

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

|           |         |                   |
|-----------|---------|-------------------|
| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA          |
| Hustota   | 7.74    | g/cm <sup>3</sup> |

Označení v jednotlivých normách

11 označení · 6 doloženo jako shodné

|                                             |          |                                            |      |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------|
| Spojené státy                               | 2        | Mezinárodní                                | 1    |
| G41350 <span>Vlastní název jakosti</span>   | uns      | 34CrMoS4                                   | iso  |
| 4135 <span>Vlastní název jakosti</span>     | aisi-sae | Japonsko                                   | 1    |
| Francie                                     | 2        | SCM435H <span>Vlastní název jakosti</span> | jis  |
| 34CD4u                                      | afnor    | Itálie                                     | 1    |
| 34CR4u <span>Vlastní název jakosti</span>   | afnor    | 35CrMo4                                    | uni  |
| Evropa                                      | 1        | Srbsko                                     | 1    |
| 34CrMoS4 <span>Vlastní název jakosti</span> | din-en   | Č.4783                                     | srps |
| Spojené království                          | 1        | Maďarsko                                   | 1    |
| 708M32 <span>Vlastní název jakosti</span>   | bs       | CMo 3 E                                    | msz  |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na 34CD4u**

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

**VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ**

Prohledat všechny jakosti

**ČÍSLO MATERIÁLU**

1.7226

**VYDÁNO**

21. 8. 2026