

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JM1130

32510

Číslo materiálu EN-JM1130

uváděno také jako EN-GJMB-350-10

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 13 normovaných označení z 11 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 13 v 11 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

3 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	–
GOST 1215-79	–	–	100–163

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

STAV · ROZMĚR			E GPa
20			166
VLASTNOST		HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota		7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

13 označení · 2 doloženo jako shodné

Evropa	2	Japonsko	1
EN-GJMB-350-10	Vlastní název jakosti din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	Vlastní název jakosti din-en		
Rusko / SNS	2	Itálie	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost		
Spojené státy	1	Švédsko	1
32510	aisi-sae	0815-00	ss
Spojené království	1	Česko	1
B35-12	bs	422533	csn
Francie	1	Polsko	1
MM35-10	afnor	Zcc35010	pn
		Rakousko	1
		GTS-350	onorm

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 32510

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	EN-JM1130	21. 8. 2026