

# 6471

uváděno také jako A 29

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 6 normovaných označení z 2 regionů.

## DALŠÍ OZNAČENÍ

**6** v 2 regionech

## HODNOTY VLASTNOSTÍ

**0** evidováno

## Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

## Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Označení v jednotlivých normách

6 označení · 1 doloženo jako shodné

| Spojené státy |      | 3 | Spojené státy / Letectví a kosmonautika |                       | 3   |
|---------------|------|---|-----------------------------------------|-----------------------|-----|
| A 29          | astm |   | <b>6470</b>                             | Vlastní název jakosti | ams |
| A 355         | astm |   | <b>6471</b>                             |                       | ams |
| A322          | astm |   | <b>6472</b>                             |                       | ams |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

### Poptávka na 6471

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)