

A 355

uváděno také jako A 29

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 6 normovaných označení z 2 regionů.

DALŠÍ OZNAČENÍ

6 v 2 regionech

HODNOTY VLASTNOSTÍ

0 evidováno

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Označení v jednotlivých normách

6 označení · 1 doloženo jako shodné

Spojené státy		3	Spojené státy / Letectví a kosmonautika		3
A 29	astm		6470	Vlastní název jakosti	ams
A 355	astm		6471		ams
A322	astm		6472		ams

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na A 355

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)