

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.4876 · TŘÍDA 1.4

3076 NA 15 H

Číslo materiálu 1.4876

uváděno také jako X10NiCrAlTi32-20

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 46 normovaných označení z 11 regionů.

HUSTOTA 8 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 46 v 11 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 10 evidováno
---------------------------------------	--	---

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 43.1 % ● Ni — 32 % ● Cr — 21 % ● Mn — 2 % ● Stopy a nečistoty · 1.9 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Mo.

Mechanické vlastnosti

1 hodnot v 1 stavech

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	192

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	8	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

46 označení · 6 doloženo jako shodné

Spojené státy		20	Evropa		3
Incoloy 800	uns		X10NiCrAlTi32-20	Vlastní název jakosti	din-en
Incoloy 800H	uns		X10NiCrAlTi32-21	Vlastní název jakosti	din-en
Incoloy 800HT	uns		X8NiCrAlTi32-21	Vlastní název jakosti	din-en
N08332	Vlastní název jakosti	uns	Spojené království		3
N08800	Vlastní název jakosti	uns	3076 NA 15 H		bs
N08810	Vlastní název jakosti	uns	NA 15		bs
N08811		uns	NA15(H)		bs
800	aisi-sae		Mezinárodní		3
B 163	aisi-sae		FeNi32Cr21AlTi		iso
N08332	aisi-sae		NW8800		iso
N08800	aisi-sae		X8NiCrAlTi32-21		iso
N08810	aisi-sae		Japonsko		3
N08811	aisi-sae		NCF 800		jis
A 240	astm		NCF 800 TB		jis
B 366	astm		NCF 800 TP		jis
B 407	astm		Spojené státy / Letectví a kosmonautika		2
B 408	astm		5766		ams
B 409	astm		5871		ams
B 515	astm		Rusko / SNS		2
B564	astm		Ch20N32T		gost
Francie		4	EP670 /ChN32T		gost
Z10NC32-21	afnor		Česko		1
Z5 NC 35-20	afnor		17358		csn
Z8NC32.21	afnor		Slovensko		1
Z8NC33-21	afnor		17 358		stn
Španělsko		4			
33-21	une				
F.3314	une				
F.3545	une				
F.3545-X9NiCr	une				

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 3076 NA 15 H

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.4876

VYDÁNO

21. 8. 2026