

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JM1160

422555

Číslo materiálu EN-JM1160

uváděno také jako EN-GJMB-550-4

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 11 normovaných označení z 9 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm³	DALŠÍ OZNAČENÍ 11 v 9 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.
--

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

3 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	539	3-4	—
GOST 1215-79	—	—	192-241

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

11 označení · 2 doloženo jako shodné

Evropa	2	Francie	1
EN-GJMB-550-4	Vlastní název jakosti din-en	MN550-4	afnor
GTS-55-04	Vlastní název jakosti din-en		
Rusko / SNS	2	Japonsko	1
KCH55-4	gost	FCMP540	jis
K455-4	gost		
Spojené státy	1	Itálie	1
6004	aisi-sae	P55-04	uni
Spojené království	1	Česko	1
P55-04	bs	422555	csn
		Polsko	1
		Zcp55004	pn

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 422555
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	EN-JM1160	21. 8. 2026