

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2330 · TŘÍDA 1.2

35CrMo4

Číslo materiálu 1.2330


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 16 normovaných označení z 7 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 16 v 7 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 6 evidováno
--	---	--


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

16 označení · 3 doloženo jako shodné

Spojené státy		6	Rusko / SNS		2
G41350		uns	35ChM		gost
T51620	Vlastní název jakosti	uns	35KhM		gost
4135		aisi-sae	Švédsko		2
4142		aisi-sae			
P20	Vlastní název jakosti	aisi-sae	2234		ss
AMS 6352 F		astm	2244		ss
Spojené království		2	Evropa		1
708A37		bs	35CrMo4	Vlastní název jakosti	din-en
708M40		bs			
Francie		2	Polsko		1
34CD4		afnor	35HM		pn
35CD4		afnor			

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 35CrMo4

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU
1.2330

VYDÁNO
21. 8. 2026