

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2711 · TŘÍDA 1.2

54NiCrMoV6

Číslo materiálu 1.2711


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 24 normovaných označení z 17 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 24 v 17 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 10 evidováno
--	--	---


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3 718 °C	PREDIKOVANÁ AE1 712 °C	PREDIKOVANÁ ACM 699 °C	PREDIKOVANÁ BS 506 °C
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

24 označení · 1 doloženo jako shodné

Spojené státy		2	Evropa		1
L 6	aisi-sae		54NiCrMoV6	Vlastní název jakosti	din-en
T61206	aisi-sae		Spojené království		
Francie		2	BH224/5		
55NCDV7	afnor		Španělsko		
55NiCrMoV7	afnor		F.520S		
Japonsko		2	Čína		
SKT3	jis		5CrNiMo		
SKT4	jis		Švédsko		
Rusko / SNS		2	2550		
5KHNM	gost		Česko		
5XHM	gost		19 662		
Itálie		2	Maďarsko		
44NiCrMoV7KU	uni		NK		
55NiCrMoV7KU	uni		Bulharsko		
Polsko		2	5ChNM		
WNL	pn		Rakousko		
WNL1	pn		W502		
Rumunsko		2	Jižní Korea		
55MoCrNi16	stas		STF4		
55VMoCrNi16	stas				

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 54NiCrMoV6

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku