

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2007 · TŘÍDA 1.2

70Cr2

Číslo materiálu 1.2007

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 10 normovaných označení z 9 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 10 v 9 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 7 evidováno
--	---	--


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

10 označení · 1 doloženo jako shodné

Spojené státy2		Japonsko1	
1065	aisi-sae	S65CM	jis
J403	aisi-sae		
Evropa1		Rusko / SNS1	
70Cr2	Vlastní název jakosti din-en	65	gost
Francie1		Česko1	
XC68	afnor	12 061	csn
Mezinárodní1		Slovensko1	
CS65	iso	12061	stn
		Polsko1	
		gat. 65	pn

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 70Cr2

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU
1.2007

VYDÁNO
21. 8. 2026