

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2825 · TŘÍDA 1.2

# 95MnWCr5

## Číslo materiálu 1.2825


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 16 normovaných označení z 14 regionů.

| HUSTOTA                       | DALŠÍ OZNAČENÍ           | HODNOTY VLASTNOSTÍ  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>16</b> v 14 regionech | <b>11</b> evidováno |


### Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

### Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 3 stavech

| STAV · ROZMĚR                | HB  | HRC |
|------------------------------|-----|-----|
| Annealed                     | 217 | –   |
| Quenched and tempered        | –   | 60  |
| SOFT ANNEALED                |     | HB  |
| Soft annealed                |     | 229 |
| STAV · ROZMĚR                | HB  |     |
| (annealing) , GOST 5950-2000 | 241 |     |

Fyzikální vlastnosti

3 hodnot

| VLASTNOST           | HODNOTA | JEDNOTKA |
|---------------------|---------|----------|
| Hustota             | 7.85    | g/cm³    |
| Teplota přeměny Ac1 | 750     | °C       |
| Teplota přeměny Ac3 | 900     | °C       |

Označení v jednotlivých normách

16 označení · 1 doloženo jako shodné

|                    |                                 |             |       |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| Francie            | 2                               | Japonsko    | 1     |
| 90MnWCrV5          | afnor                           | SKS3        | jis   |
| 90MWCv5            | afnor                           | Itálie      | 1     |
| Rusko / SNS        | 2                               | 95MnWVCr5KU | uni   |
| 9KHVG              | gost                            | Švédsko     | 1     |
| 9XBГ               | gost                            | 2140        | ss    |
| Evropa             | 1                               | Česko       | 1     |
| 95MnWCr5           | Vlastní název jakosti<br>din-en | 19314       | csn   |
| Spojené státy      | 1                               | Slovensko   | 1     |
| T31501             | aisi-sae                        | 19 314      | stn   |
| Spojené království | 1                               | Polsko      | 1     |
| BO1                | bs                              | NMWV        | pn    |
| Španělsko          | 1                               | Rakousko    | 1     |
| 95MnCrW5           | une                             | BOHLERK460  | onorm |
| Mezinárodní        | 1                               |             |       |
| 95MnWCr5           | iso                             |             |       |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

### Poptávka na 95MnWCr5

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

#### MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

#### VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

#### ČÍSLO MATERIÁLU

1.2825

#### VYDÁNO

21. 8. 2026