

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.1181 · TŘÍDA 1.1

C35E

Číslo materiálu 1.1181

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 36 normovaných označení z 20 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.73 g/cm ³	36 v 20 regionech	9 evidováno


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3	PREDIKOVANÁ AE1	PREDIKOVANÁ ACM	PREDIKOVANÁ BS
783 °C	724 °C	572 °C	563 °C

Mechanické vlastnosti

36 hodnot v 8 stavech

NORMALIZED		RM N/mm ²	A %	
≤ 16		550	18	
16 – 100		520	19	
100 – 250		500	19	
250 – 500		480	–	
500 – 1000		470	–	
COLD DRAWN / HARD		RM N/mm ²	A %	
5 – 10		650–1000	6	
10 – 16		600–950	7	
16 – 40		580–880	8	
40 – 63		550–840	9	
63 – 100		520–800	9	
QUENCHED AND TEMPERED		REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 8		430	630	17
8 – 20		380	600	19
20 – 50		320	550	20
50 – 80		290	500	20
SOFT ANNEALED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			540	
COLD ROLLED			RM N/mm ²	
0.3 – 3			930	
AS ROLLED AND TURNED			HB	
As rolled and turned			154–207	
SOFT ANNEALED		HB	HV	
Soft annealed		183	170	
COLD ROLLED			HV	
Cold rolled			275	

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

STAV · ROZMĚR	RHO g/cm³	RHO_EL nΩ·m
20	7.55	600

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.73	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

36 označení · 14 doloženo jako shodné

Spojené státy		9	Švédsko	2
G10340	Vlastní název jakosti	uns	1572	ss
G10350	Vlastní název jakosti	uns	SIS 14 1572	ss
G10380	Vlastní název jakosti	uns		
H10380	Vlastní název jakosti	uns	Mezinárodní	1
1034	Vlastní název jakosti	aisi-sae	C35E4	iso
1035	Vlastní název jakosti	aisi-sae		
1038	Vlastní název jakosti	aisi-sae	Čína	1
1038H	Vlastní název jakosti	aisi-sae	35	gb
C1034	Vlastní název jakosti	aisi-sae		
Francie		3	Itálie	1
			C35	uni
XC 32	Vlastní název jakosti	afnor	Česko	1
XC 38H1	Vlastní název jakosti	afnor		
XC38		afnor	12040	csn
Evropa		2	Brazílie	1
C35E	Vlastní název jakosti	din-en	1035	abnt
Ck 35	Vlastní název jakosti	din-en		
Spojené království		2	Latinská Amerika	1
O80M36		bs	1038	copant
CFS6		bs		
Španělsko		2	Slovensko	1
C35k		une	12 040	stn
F1130		une		
Japonsko		2	Polsko	1
S35C		jis	35	pn
S38C		jis		
Rusko / SNS		2	Turecko	1
35		gost	Ç 1030	mke
ct35		gost		
			Maďarsko	1
			C 35	msz
			Rumunsko	1
			OLC35X	stas
			Finsko	1
			C35	sfs

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na C35E

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.1181

VYDÁNO

20. 8. 2026