

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0060 · TŘÍDA 1.0

E335+CR

Číslo materiálu 1.0060


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 55 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 55 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 4 evidováno
--	--	--


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

55 označení · 3 doloženo jako shodné

Rusko / SNS	6	Bulharsko	3
S345	gost	ASt6	bds
St5ps	gost	E335	bds
St5sp	gost	WSt6sp	bds
St6ps	gost		
St6sp	gost	Francie	2
Ct6cn	gost	A60-2	afnor
		E335	afnor
Evropa	5	Mezinárodní	2
E335	din-en	Fe590	iso
E335+CR	Vlastní název jakosti din-en	FeE690	iso
Fe590-2	din-en		
St 60-2 G	Vlastní název jakosti din-en	Japonsko	2
St60-2	din-en	SM570	jis
		SM58	jis
Spojené království	5	Čína	2
4360-55C	bs	HRB335	gb
4360-55E	bs	Q345C	gb
55C	bs		
E335	bs	Polsko	2
Fe590-2FN	bs	MSt6	pn
		St6	pn
Španělsko	4	Rakousko	2
A590	une	St590	onorm
A590-2	une	St60F	onorm
E355	une		
Fe590-2FN	une	Belgie	2
		A590-1.2	nbn
Itálie	4	FE590-2FN	nbn
E335	uni	Česko	1
Fe580	uni	11600	csn
Fe590	uni	Slovensko	1
Fe60-2	uni	11 600	stn
Spojené státy	3	Srbsko	1
A572	aisi-sae	Č.0645	srps
A572Gr.65	aisi-sae		
A678 Grade C	Vlastní název jakosti astm	Rumunsko	1
		OL60.1k	stas
Švédsko	3	Švýcarsko	1
1650	ss	St60-2	snv
1650-00	ss		
1650-01	ss		
Maďarsko	3		
A 60	msz		
E355	msz		
Fe590-2	msz		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na E335+CR

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.0060

VYDÁNO

21. 8. 2026