

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1030

EN-GJS-400-15

Číslo materiálu EN-JS1030

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 31 normovaných označení z 18 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 31 v 18 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

31 označení · 2 doloženo jako shodné

Francie	5	Švédsko	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Austrálie / Nový Zéland	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Evropa	2		
EN-GJS-400-15 Vlastní název jakosti	din-en	Spojené státy	1
GGG-40 Vlastní název jakosti	din-en	60-40-18	aisi-sae
Spojené království	2	Španělsko	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		Česko	1
Mezinárodní	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	Polsko	1
		Zs40015	pn
Japonsko	2		
FCD40	jis	Bulharsko	1
FCD400	jis	380-17	bds
Čína	2	Rakousko	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		Belgie	1
Rusko / SNS	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
B440	gost	Finsko	1
		GRP400	sfs
Itálie	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-GJS-400-15

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	EN-JS1030	20. 8. 2026