

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1083

EN-GJS-500-7C

Číslo materiálu EN-JS1083

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 29 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 29 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

29 označení · 2 doloženo jako shodné

Spojené státy	3	Spojené království	2
65-45-12	aisi-sae	500/7	bs
70-50-05	aisi-sae	SNG 500	bs
80-55-06	aisi-sae		
Evropa	2	Rusko / SNS	2
EN-GJS-500-7C Vlastní název jakosti	din-en	VCH50	gost
GGG-50 Vlastní název jakosti	din-en	B450	gost

Itálie	2	Švédsko	1
GS 500	uni	07 27-02	ss
GS500-7	uni		
Polsko	2	Česko	1
ZS5002	pn	422305	csn
Zs5007	pn		
Rakousko	2	Latinská Amerika	1
GGG500	onorm	FMNP55005	copant
SG50	onorm		
Francie	1	Maďarsko	1
FGS 500-7	afnor	GoV50	msz
Španělsko	1	Austrálie / Nový Zéland	1
FGE 50-7	une	500-7	as-nzs
Mezinárodní	1	Bulharsko	1
500-7	iso	500-2	bds
Japonsko	1	Belgie	1
FCD500	jis	FNG50-7	nbn
Čína	1	Nizozemsko	1
QT500-7	gb	GN50	nen
		Finsko	1
		GRP500	sfs

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-GJS-500-7C

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

EN-JS1083

VYDÁNO

21. 8. 2026