

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1082

EN-GJS-500-7U

Číslo materiálu EN-JS1082

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 29 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 29 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

29 označení · 2 doloženo jako shodné

Spojené státy	3	Mezinárodní	1
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae		
80-55-06	aisi-sae	Japonsko	1
		FCD500	jis
Evropa	2	Čína	1
EN-GJS-500-7U Vlastní název jakosti	din-en	QT500-7	gb
GGG-50 Vlastní název jakosti	din-en		
Spojené království	2	Švédsko	1
500/7	bs	07 27-02	ss
SNG 500	bs		
Rusko / SNS	2	Česko	1
VCH50	gost	422305	csn
B450	gost		
Itálie	2	Latinská Amerika	1
GS 500	uni	FMNP55005	copant
GS500-7	uni		
Polsko	2	Maďarsko	1
ZS5002	pn	GoV50	msz
Zs5007	pn		
Rakousko	2	Austrálie / Nový Zéland	1
GGG500	onorm	500-7	as-nzs
SG50	onorm		
Francie	1	Bulharsko	1
FGS 500-7	afnor	500-2	bds
Španělsko	1	Belgie	1
FGE 50-7	une	FNG50-7	nbn
		Nizozemsko	1
		GN50	nen
		Finsko	1
		GRP500	sfs

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-GJS-500-7U
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku