

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1060

EN-GJS-600-3

Číslo materiálu EN-JS1060

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 32 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 32 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

4 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

32 označení · 3 doloženo jako shodné

Evropa	3	Španělsko	1
EN-GJS-600-3 Vlastní název jakosti	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 Vlastní název jakosti	din-en	Mezinárodní	1
Grade 600/3 Vlastní název jakosti	din-en	600-3	iso
Spojené království	3	Čína	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs	Švédsko	1
SNG 600	bs	07 32-03	ss
Spojené státy	2	Česko	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae	Latinská Amerika	1
Francie	2	FMNP65003	copant
FGS 600-3	afnor	Maďarsko	1
FGS600-2	afnor	GoV60	msz
Japonsko	2	Austrálie / Nový Zéland	1
FCD60	jis	600-3	as-nzs
FCD600	jis	Bulharsko	1
Rusko / SNS	2	600-2	bds
VCH60	gost	Belgie	1
B460	gost	FNG60-2	nbn
Itálie	2	Nizozemsko	1
GS600-2	uni	GN60	nen
GS600-3	uni	Finsko	1
Polsko	2	GRP600	sfs
Zs60003	pn		
ZS6002	pn		
Rakousko	2		
GGG600	onorm		
SG60	onorm		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-GJS-600-3

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

EN-JS1060

VYDÁNO

21. 8. 2026