

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JS1103

EN-GJS-700-2C

Číslo materiálu EN-JS1103

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 29 normovaných označení z 22 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 29 v 22 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

29 označení · 2 doloženo jako shodné

Evropa	2	Španělsko	2
EN-GJS-700-2C	din-en	FGE70-2	une
GGG-70	din-en	FGS 70-2	une
Spojené království	2	Čína	2
700/2	bs	QT700-18	gb
SNG 700	bs	QT700-2	gb

Rusko / SNS	2
VCH70	gost
B470	gost
Polsko	2
Zs70002	pn
ZS7002	pn
Rakousko	2
GGG700	onorm
SG70	onorm
Spojené státy	1
100-70-03	aisi-sae
Francie	1
FGS 700-2	afnor
Mezinárodní	1
700-2	iso
Japonsko	1
FCD700	jis
Itálie	1
GS 700-2	uni

Švédsko	1
07 37-01	ss
Česko	1
422307	csn
Latinská Amerika	1
FMNP70002	copant
Maďarsko	1
GoV70	msz
Austrálie / Nový Zéland	1
700-2	as-nzs
Rumunsko	1
FGN70-3	stas
Bulharsko	1
700-2	bds
Belgie	1
FNG70-2	nbn
Nizozemsko	1
GN70	nen
Finsko	1
GRP700	sfs

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na EN-GJS-700-2C
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	EN-JS1103	21. 8. 2026