

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.4308 · TŘÍDA 1.4

# G-X 6 CrNi 18 9

## Číslo materiálu 1.4308


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 29 normovaných označení z 10 regionů.

| HUSTOTA                       | DALŠÍ OZNAČENÍ           | HODNOTY VLASTNOSTÍ |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>29</b> v 10 regionech | <b>9</b> evidováno |


### Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

### Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Mo.

Mechanické vlastnosti

9 hodnot v 2 stavech

| STAV · ROZMĚR           | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | HB  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----|
| Casting                 | 440                     | 185                     | 30     | –   |
| Solution heat treatment | –                       | –                       | –      | 183 |

| STAV · ROZMĚR | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Casting       | 450                     | 180                     | 25      | 35     | 1000                     |

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA          |
|-----------|---------|-------------------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm <sup>3</sup> |

Označení v jednotlivých normách

29 označení · 7 doloženo jako shodné

|                 |                       |          |                    |  |       |
|-----------------|-----------------------|----------|--------------------|--|-------|
| Spojené státy   |                       | 11       | Francie            |  | 3     |
| J92590          | Vlastní název jakosti | uns      | Z6CN18.10M         |  | afnor |
| J92600          | Vlastní název jakosti | uns      | Z6CN18.10M         |  | afnor |
| J92650          | Vlastní název jakosti | uns      | Z6CN19.9M          |  | afnor |
| J92710          | Vlastní název jakosti | uns      | Japonsko           |  |       |
| 304H            | Vlastní název jakosti | aisi-sae |                    |  | 3     |
| CF-8            |                       | aisi-sae | SCS 13A            |  | jis   |
| J92590          |                       | aisi-sae | SCS 13X            |  | jis   |
| J92600          |                       | aisi-sae | SCS13              |  | jis   |
| J92650          |                       | aisi-sae | Spojené království |  |       |
| J92710          |                       | aisi-sae |                    |  | 1     |
| J92730          |                       | aisi-sae | 304C15             |  | bs    |
| Rusko / SNS     |                       | 4        | Španělsko          |  | 1     |
| 07Ch18N9L       |                       | gost     | F.8411             |  | une   |
| 07KH18N9L       |                       | gost     | Itálie             |  |       |
| 07X18H9Л        |                       | gost     |                    |  | 1     |
| Sv-07Kh18N9TYu  |                       | gost     | GX6CrNi20-10       |  | uni   |
| Evropa          |                       | 3        | Švédsko            |  | 1     |
| 1.4308          |                       | din-en   | 2333               |  | ss    |
| G-X 6 CrNi 18 9 | Vlastní název jakosti | din-en   | Česko              |  |       |
| GX5CrNi19-10    | Vlastní název jakosti | din-en   |                    |  | 1     |
|                 |                       |          | 422930             |  | csn   |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na G-X 6 CrNi 18 9**

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

**Odeslat poptávku****MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

**VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ**

Prohledat všechny jakosti

**ČÍSLO MATERIÁLU**

1.4308

**VYDÁNO**

21. 8. 2026