

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JM1140

GTS-45-06

Číslo materiálu EN-JM1140

uváděno také jako EN-GJMB-450-6

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 13 normovaných označení z 11 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 13 v 11 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 1 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

3 hodnot v 1 stavech

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	–
GOST 1215-79	–	–	150–207

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

13 označení · 2 doloženo jako shodné

Evropa	2	Japonsko	1
EN-GJMB-450-6	din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	din-en		
Rusko / SNS	2	Itálie	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
K445-7	gost		
Spojené státy	1	Švédsko	1
45006	aisi-sae	0854-00	ss
Spojené království	1	Česko	1
P45-06	bs	422545	csn
Francie	1	Polsko	1
MN450-6	afnor	Zcp45006	pn
		Rakousko	1
		GTS-450	onorm

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na GTS-45-06

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	EN-JM1140	21. 8. 2026