

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0347 · TŘÍDA 1.0

RRSt 13

Číslo materiálu 1.0347

uváděno také jako DC 03 G 1

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 25 normovaných označení z 12 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 25 v 12 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 5 evidováno
--	--	--

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 99.4 % ● Mn — 0.5 % ● C — 0.1 % ● P — 0 % ● Stopy a nečistoty · 0 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

25 označení · 6 doloženo jako shodné

Evropa		8	Česko		2
1.0336	din-en		11301	csn	
DC 03 G 1	din-en	Vlastní název jakosti	11304	csn	
DC03	din-en		Španělsko		1
FeP03	din-en		AP02	une	
RRSt 13	din-en	Vlastní název jakosti	Japonsko		1
RRSt 3	din-en	Vlastní název jakosti	SPCD	jis	
St 13	din-en	Vlastní název jakosti	Čína		1
UST14	din-en		E	gb	Vlastní název jakosti
Spojené státy		3	Rusko / SNS		1
A619	aisi-sae		08YU	gost	
A1008 DS Type A+B	astm	Vlastní název jakosti	Itálie		1
A619	astm		FeP02	uni	
Spojené království		3	Švédsko		1
3CR	bs		1146	ss	
CR2	bs		Slovensko		1
CR3	bs		11 301	stn	
Francie		2			
DC03	afnor				
E	afnor				

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na RRSt 13

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.0347	21. 8. 2026