

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0347 · TŘÍDA 1.0

St 13

Číslo materiálu 1.0347

uváděno také jako DC 03 G 1

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 25 normovaných označení z 12 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 25 v 12 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 5 evidováno
--	--	--

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 99.4 % ● Mn — 0.5 % ● C — 0.1 % ● P — 0 % ● Stopy a nečistoty · 0 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.



Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

25 označení · 6 doloženo jako shodné

Evropa		8	Česko		2
1.0336	din-en		11301	csn	
DC 03 G 1	din-en	Vlastní název jakosti	11304	csn	
DC03	din-en		Španělsko		
FeP03	din-en				
RRSt 13	din-en	Vlastní název jakosti	AP02	une	
RRSt 3	din-en	Vlastní název jakosti			
St 13	din-en	Vlastní název jakosti	Japonsko		1
UST14	din-en		SPCD	jis	
Spojené státy		3	Čína		1
A619	aisi-sae		E	gb	Vlastní název jakosti
A1008 DS Type A+B	astm	Vlastní název jakosti	Rusko / SNS		
A619	astm				
Spojené království		3	08YU	gost	
3CR	bs		Itálie		
CR2	bs				
CR3	bs		FeP02	uni	
Francie		2	Švédsko		
DC03	afnor				
E	afnor		1146	ss	
			Slovensko		
			11 301	stn	

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na St 13

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.0347	21. 8. 2026